



الشيخو للكيماويات

AL SHEIKHO FOR CHEMICALS

ألكيد - غراء - مواد لاصقة

O-212

المواصفات الفنية

| الخصائص | النتائج |
|-----------------------------------|---------------------|
| نوع البوليمر | فينيل اسيتات |
| محتوى المواد الفعالة | 50 ± 1% |
| PH - 25 C° | 5.5 - 7 |
| اللزوجة (25 C°) | 80000 - 10000 MPAS |
| الاستحلاب | بولي الفينيل الكحول |
| الكثافة (25 C°) | 1.1 - 1.25 gr /ml |
| درجة الحرارة الدنيا لتشكيل الفيلم | -2 C° |
| الثباتية الميكانيكية | إيجابي |
| مظهر الفيلم | صاف ومرن (شفاف) |
| التصلب بعد الجفاف | قاسي |
| محتوى الحشوة | 0 |

المزايا

تعبئة - مد - قساوة - نعومة

التعبئة

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 125 KG | 50 KG | 25 KG | 10 KG | 5 KG | 1 KG |
|--------|-------|-------|-------|------|------|

الاستخدامات

صناعات النسيج لتحميل الغراء على الأنسجة
كافة أنواع الأقمشة التي تحتاج لتحميل الغراء لإعطائها قوة وتماسك وتصلب
رامات تحضير الأقمشة.
الأقمشة التي تتطلب تصلب ونعومة في التحضير

التخزين

• صالح لمدة سنة، يحفظ بعيدا عن اشعة الشمس والرطوبة.

✉ info@alsheikho.com ☎ 0933220794

🌐 www.alsheikho.com ☎ 0968787068

📍 حلب - المدينة الصناعية الشيخ نجار - الفئة الثانية

سجل صناعي : 2 + 2 \ ش - سجل تجاري : 263